



Rigid Copper Rope Bare or Tinned

Nome Prodotto Product Name	Rigid Copper Rope Bare or Tinned
Materiale Material	CU - ETP 99,9% secondo norme UNI 5649/71 CU - ETP 99,9% in accordance with UNI 5649/71 standards
Stato superficie Surface state	Rosso o stagnato Bare or tinned
Stato fisico Physical state	Ricotto Soft
Tolleranza Tolerance	Secondo norme CEI 7-1/1977 In accordance with CEI 7-1/1977
Valore considerato Technical value considered	Resistività massima del rame 0,01777Ω mm²/m a 20°C lunghezza pari a 1 km Max resistivity of copper 0,01777 Ω mm²/m at 20°C Length equal to 1 km
Imballo Package	Bobine in legno o ferro, matasse Wooden or steel reels, coils

DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Grandezza nominale Nominal section mm²	Formazione No. Fili x Ø Formation No. Wires x Ø no x mm	Sezione teorica Theoretical section mm²	Ø Esterno Outsider Ø mm	Peso Teorico Theoretical weight Kg/Km	Resistenza elettrica teorica a 20° C Theoretical electrical resistance at 20° C Ω/Km
16	7 x 1,70	15,88	5,10	141,9	1,15
35	7 X 2,52	34,90	7,60	311,9	0,524
50	7 X 3,00	49,46	9,10	442,0	0,322
50	19 X 1,78	47,26	8,90	422,3	0,387
70	19 X 2,14	68,30	10,70	610,4	0,268
95	19 X 2,52	94,72	12,60	846,5	0,193
120	37 X 2,01	117,34	14,00	1048,7	0,147
150	37 X 2,25	147,04	15,60	1314,1	0,124
185	37 X 2,52	184,45	17,50	1648,4	0,099

